

# TECHNICKÝ LIST

## SLOVLUX B

PND 01 - 1529 - 96 S  
JK 246 – 121 – 26

**Zloženie:** Slovlux B je roztok alkydových živíc v organických rozpúšťadlách s prísadou vysychavých olejov, disperzií organických a anorganických pigmentov a špeciálnych aditív.

**Použitie:** Slovlux B sa vo farebných odtieňoch používa ako lazúrovací náter pre vonkajšie a vnútorné nátery dreva, drevovláknitých a drevotriekových materiálov a rôznych výrobkov z dreva. Je vhodný na nátery obloženia stien, chát, balkónov, plotov, záhradného nábytku, drevostavieb a pod.. Preniká hlboko do štruktúry dreva a vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a dobrou odpudivosťou proti vode. Bezfarebný je určený na napúšťanie dreva, alebo na vytvorenie bezfarebného náteru v interiéri

**Návod na použitie:** Slovlux B sa nanáša na čisté, suché a živice zbavené drevo pri teplotách 10 až 25 °C. Pred použitím je potrebné obsah obalu dobre premiešať. Nanáša sa v 2 ÷ 3 vrstvách pre exteriér a v 1 ÷ 2 vrstvách pre interiér v intervale 12 ÷ 24 hod. Nevsiaknutý lak je potrebné po 10 minútach zotrieť suchým štetcom alebo suchou handrou, čím sa zvýrazní štruktúra dreva. Staré nátery sa dajú ľahko obnoviť jednoduchým pretretím, bez nutnosti odstraňovania. V prípade náterov veľkých plôch odporúčame zliať obsahy všetkých obalov použitej náterovej látky kvôli zjednoteniu farebného odtieňa. Slovlux B nie je určený na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmivami a na nátery detského nábytku a hračiek.

**Farebné odtiene:** Slovlux B sa vyrába v nenormalizovaných farebných odtieňoch, 0010 - biely , 0000 - bezfarebný, 0020 – gaštan, 0021 – orech, 0022 – palisander, 0023 - teak, 0051 - jedľová zeleň, 0060 - pínia, 0061 - červený smrek, 0062 - borovica, 0063 – dub, 0080 - mahagón, 0099 - eben,

**Riedenie:** S 6006.

**Výdatnosť:** 7 ÷ 11 m<sup>2</sup> / l v jednej vrstve podľa savosti dreva

**Technické údaje:** *Vlastnosti v kvapalnom stave*  
Vzhľad: bezfarebná alebo transparentne sfarbená kvapalina bez mechanických nečistôt, tvorba rozmiešateľnej usadeniny je povolená.

Výtokový čas ( Ø trysky 2 mm):	jedľová zeleň	25 s ÷ 80 s
	ostatné odtiene	25 s ÷ 60 s
Obsah neprchavých zložiek:	bezfarebný odtieň	25 s ÷ 35 s
	farebné odtiene	30 s ÷ 45 s
Hustota pri (20 °C):		max. 0,96 g.cm <sup>-3</sup>

*Vlastnosti pri zasychaní*  
Zasychanie (stupeň 2):

max. 24 hod.

*Vlastnosti zaschnutého náteru*

Lesk:  
Odtieň:

stupeň 4 ÷ 5  
neštandardný

**Záručná doba:** 36 mesiacov od dátumu výroby

**Horľavosť:** Slovlux B je horľavá kvapalina 2.triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / S – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

**Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrnská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151**